

## RUCOPREN Bassinfarbe

Farbtöne: Nr. 72 grünblau und Nr. 73 meerblau

**Wichtig: Für Bassinanstriche kann keine Garantie abgegeben werden!**

### Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Seidenmatte, strapazierfähige 1K-Polymerisatharzfarbe für mineralische Bassins mit geringer Anfälligkeit für osmotische Blasenbildung.</b> <b>Bindemittelbasis:</b> Acryl / Vinyl-Mischpolymerisatharze	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgezeichnete Wasser- und Chemikalienresistenz (gegen Haushalt-reinigungsmittel); empfindlich gegenüber organischen Lösemitteln</li> <li>- ein Ausbleichen des blauen Farbtönen infolge der Badewasserzusätze (Javellewasser, Hypochlorit, Salzsäure etc.) kann nicht verhindert werden</li> <li>- speziell eingestellte PVK (Pigment-Volumen-Konzentration) zur Verminderung der Gefahr der osmotischen Blasenbildung</li> <li>- gute Haftung auf mineralischen Untergründen</li> </ul>	
<b>Anwendung</b>	<p>Speziell für <u>Unterwasseranstriche von Beton und zementgebundenen Untergründen wie Bassins, Brunnenröge, Weiher etc.</u> (diese müssen unbedingt den weiter unten aufgeführten Voraussetzungen entsprechen)!</p> <p><b>Spezialüberzüge</b> mit Epoxi- oder Polymerzusätzen (SIKADUR, ICOMENT, EPOCEM etc.) nicht mit RUCOPREN oder RUCOPUR überstreichen!</p> <p>Für <u>Renovationsanstriche von Bassins</u>, wenn der Altanstrich eindeutig als lösemittelbasierter 1K-Polymerisatharzlack identifiziert wird (sofortiges Anlösen mit Nitro-/Universalverdünner).</p>	
<b>Lieferform</b>	<b>Farbtöne:</b>	No. 72 grünblau und No. 73 meerblau
	<b>Glanzgrad:</b>	seidenmatt
	<b>Konsistenz:</b>	streichfertig
<b>Gebinde</b>	Blechgebinde; 1 - 5 - 20 kg	
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.	

### Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	ca. 1,30 g / ccm
<b>Festkörper</b>	63 %
<b>Trocknung</b>	<p><u>staubtrocken</u> nach 30 - 40 Min.; <u>begeh- und überstreichbar</u> nach 8 - 10 Std. Um das Entweichen der Restlösungsmittel zu erleichtern (können ebenfalls osmotische Blasen verursachen), ist eine Zwischentrocknungszeit von 1 Tag zu empfehlen.</p> <p><b><u>Wasserbelastbar nach 14 Tagen (Regentage nicht mitgezählt) (d.h. Trocknungszeit von mindestens 2 Wochen unbedingt einhalten!)</u></b></p>
<b>Verbrauch</b>	4 - 6 m <sup>2</sup> / kg ( pro Anstrich )

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Garantie und Gewährleistung für Bassinanstriche</b>	Bassinanstriche gehören zu den schwierigsten Anstrichobjekten; selbst bei sorgfältiger Ausführung und strikter Einhaltung der Vorschriften sind Anstrichschäden (Blasenbildungen, Abblätterungen) relativ häufig. <b>Eine Gewährleistung oder Garantie auf Bassinanstrichen kann deshalb vom Verarbeiter auf keinen Fall gegeben werden!</b>
<b>Allgemeine Hinweise</b>	Beim Vorliegen von bauseitigen Konstruktions- oder Materialmängel ist die Gefahr des Abplatzens und der Blasenbildung durch Feuchtigkeitsdruck oder Osmose sehr gross.
<b>Wichtig :</b>	Eine sichere, verbindliche Beurteilung des Untergrundes bezüglich Unterwasseranstrichverträglichkeit (mit Garantie) ist durch den Verarbeiter nicht möglich und in der Praxis nicht durchführbar!!
<b>Voraussetzungen</b>	Unumgänglich ist eine <u>gute (absolut dichte) Aussenisolation gegen Bergdruck und Erdfeuchte</u> durch eine Asphalt- oder Bitumenbeschichtung; der Boden muss mit einer Trogventilierung resp. einer Folie "abgedichtet" sein! Für Bassins muss ein spezieller <u>wasserdichter Beton</u> verwendet werden. Eine Dichtigkeitskontrolle durch den Verarbeiter ist nicht möglich! Spezialüberzüge mit Epoxi- oder Polymerisatzusätzen (SIKADUR, ICOMENT, EPOCEM etc.) nicht mit RUCOPREN überstreichen ( <b>beim Lieferanten des Ueberzugs nach einem abgeprüften Anstrichstoff erkundigen!!</b> ).
<b>"Kosmetik-Anstriche"</b>	In sehr ungewissen Fällen, wo das Risiko mit dichten RUCOPREN-Anstrichen zu gross ist, kann eine blasenunempfindliche, faserverstärkte Dispersionsfarbe (RUCOCOLOR No. 72 und No. 73) verwendet werden. Solche Anstriche sind jedoch wenig dauerhaft (nur für 1 Badesaison) und schmutzempfindlich!
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Bojake (Zementhaut) sein. Für neue Bassins ist vor dem Erstanstrich eine Abbindezeit des Betons von 4 - 6 Monaten (je nach Mauerdicke) einzuhalten. <b>Entkalken/Absäuern:</b> Alte Bassins (Renovationsanstrich) müssen <b>unbedingt</b> mit 10 - 20%iger Phosphorsäure abgesäuert werden, da Kalkablagerungen die osmotische Blasenbildung verursachen und die Haftung vermindern. Bei vermeintlichen "Ausbleichungen" und gräulich-gelblichen "Verschmutzungen" handelt es sich oft nur um sehr hartnäckige Kalkablagerungen, welche mit Schleifen oder üblichen Reinigungsmitteln praktisch nicht entfernbar sind. ( <u>Ausgiebigkeit Entroster zum Absäuern:</u> ca. 4 - 5 m <sup>2</sup> pro Liter ) <b>Achtung:</b> Farblose Tiefengrundierungen (RUCOPOL), sowie RUCOPUR 1K-Sealer dürfen als Grundierung für RUCOPREN <b>nicht</b> verwendet werden.
<b>Verdünnung</b>	Nitro-/Universalverdünner V-13
<b>Abtönen</b>	<b>Nicht abtönen! Für Bassins nur Farbtöne Nr. 72 und 73 verwenden!</b>
<b>Anstrichaufbau</b>	2 Anstriche mit RUCOPREN (1. Anstrich 10 - 20 % verdünnen) direkt auf die entsprechend vorbehandelten Untergründe ( <b>keine Grundieranstriche!!</b> ).
<b>Anstrichentfernung</b>	RUCO Abbeizer Forte (ckw-frei)
<b>Gerätereinigung</b>	Nitro-/Universalverdünner V-13, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	entfällt
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 11
<b>VOC - Gehalt</b>	46.6 %