



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

**Datum**

02.11.2016

**Hersteller**

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

**Handelsname**

RUCOPUR DS weiss

**Beschreibung**

2K-PUR Decklack und Bodenfarbe 4 :1 mit DD-Härter 5000

**Verwendungszweck**

2K-PUR Bodenfarbe und Decklack lösemittelbasierend

## Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.26

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyurethanpolymer	20.0	Ketone	2.4
		Acetate	18.0
		Aromaten	3.1
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.3		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	1.0
		Bentone	1.0
		Netzmittel	1.5
Füllstoffe	Gew. %	Mattierungsmittel	2.2
Bariumsulfat	12.0	Benzotriazol-Derivate	0.8
Calciumcarbonat	17.8		
pyrog. Kieselsäuren	0.9	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

## Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.08

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
aliphatisches Polyisocyanat	59.9	2-Methoxy-1-methylethylacetat	39.9
Hexamethylen-1,6-diisocyanat	0.2		
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 25

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 3

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente \_\_\_\_\_