



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

05.03.2019

Hersteller

Rupf & Co. AG, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname

Aussen- und Tauchgrundierung weiss

Beschreibung

KH-Grundierung für Aussenholz, lösemittelhaltig

Verwendungszweck

Holzgrundierung für ungestrichenes oder abgelaugtes, gut masshaltiges Holzwerk

Dichte (g/ml)

1.27

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Langölkalkydharz	30.3	Testbenzine Aromaten < 2%	27.68
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	18.8		
		Additive	Gew. %
		Methylethylketoxim	0.45
		Netzmittel	0.3
		Entschäumer	0.3
		Verdicker	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	11.0	Cobaltbis(2-ethylhexanoat)	0.09
Talkum	4.3	Calcium (2-ethylhexanoate)	0.5
Kieselgur	3.6	Zirkoniumcarboxylat	0.25
Pyrog. Kieselsäuren	2.0	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.