



HAFT - und ISOLIERGRUNDIERUNG (weiss / für innen und aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	<p>Ausgezeichnet haftende Isoliergrundierung auf Lösungsmittelbasis (aromatenhaltig) mit guter Verfestigungs- und Tiefengrundierwirkung. Ideale Haftbasis für nachfolgende Dispersions- und Kunstharzanstriche.</p> <p>Bindemittel: Vinyl- und Acrylharz-Kombination (unverseifbar) Pigmente: Titandioxid / Kieselgur / lamellare Spezialfüllstoffe Lösungsmittel: Aromaten, Acetate, Glycoläther</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - isoliert Nikotin-, Russ-, Teer-, Rost-, Gerbstoff- und Wasserflecken - gut verfestigende und egalisierende Grundierwirkung auf sandenden, porösen und stark saugenden Untergründen; verhindert Fleckenbildung und Aufhelleffekte bei nachfolgenden Buntanstrichen - ausgezeichnete Haftung auf Altanstrichen und heiklen Untergründen - überarbeitbar mit Dispersionsfarben und Kunstharzlacken (auch Kunstharz-Wandmattfarben und Pliolite-Fassadenfarben auf Lösemittelbasis) - gutes Eindringvermögen in leicht feuchte Untergründe (z.B. Gips und Weissputz dank wassermischbaren Lösemitteln (Glycoläther)
Anwendung	<p>Als gut isolierender Grundieranstrich für fleckige, verrauchte Decken und Wände, sowie für sandende oder stark unterschiedlich saugende Untergründe im Innen- und Aussenbereich.</p> <p>Ideal für abfärbenden, kreadenden Gips und Weissputz, alte Mineralfarben etc. (ergibt schon einen gut deckenden "matt-rauhen" Grundanstrich mit guter Farbaufnahme für die nachfolgenden Deckanstriche).</p> <p>Untergründe: Beton, Abrieb, Gips, Kalksandstein, Putz, Holz (innen) Altanstriche (Kalk- und Mineralfarben, Blancfixresten) etc.</p>
Lieferform	<p>Farbton: weiss Glanzgrad: matt Konsistenz: streichfertig, leicht thixotrop</p>
Gebinde	Einweggebinde; 1 - 5 - 10 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden über 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1.25 g/ccm
Festkörper	53,5 %
Trocknung	klebfrei nach 20 Min.; <u>überarbeitbar</u> nach 30 - 60 Min.
Verbrauch	7 - 10 m ² pro kg (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	hoch alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz und Beton)
Isolierfähigkeit	sehr gut (isoliert wasseraktivierbare Nikotin-, Russ-, Rost-, Teer-, Gerbstoff-, Stock- und Wasserflecken)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen (auch Flächenstreicher), rollen, spritzen
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein.
Verdünnung	Nitro-/Universalverdünner V-13, Universalverdünner Rapid V-14 zum <u>Streichen und Rollen</u> : bis max. 5% zum <u>Spritzen</u> : 10 - 15%
Verarbeitungshinweise	Fleckige, verrusste und verrauchte Decken und Wände, sowie heikle Untergründe mit stark unterschiedlicher Saugfähigkeit oder Zusammensetzung sind ganzflächig zu behandeln. Bei einzelnen Flecken genügt ein örtliches Vorstreichen. In hartnäckigen Fällen kann ein zweimaliger Auftrag erforderlich sein. <u>Wichtiger Hinweis !</u> Für geruchsarme Isolieranstriche im Innenbereich , wo z.B. für keine genügende Belüftung gesorgt werden kann, empfiehlt sich der Einsatz von ISOLATOR weiss (Isoliergrund wasserverdünnsbar) oder des <u>geruchsarmen RUCO Isoliergrundes weiss (aromatenfrei)</u> .
Abtönen	PINTASOL-Universalmischfarben (bis ca. 3%) RUCOTINT-Industriemischpasten (bis ca. 5%)
Anstrichaufbau	Die Haft- und Isoliergrundierung kann mit allen gängigen Dispersionsfarben, Leimfarben, Putzen sowie mit lösungsmittelhaltigen Kunstharz-Streichlacken, Wand- und Deckenmattfarben (RUCODUR), sowie Fassadenfarben (RUCOFLEX) überarbeitet werden.
Anstrichentfernung	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger, RUCO Abbeizer Forte (ckw-frei)
Gerätereinigung	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. Etikette oder aktuelles Sicherheitsdatenblatt	
RID/ADR-Klassifikation	keine	
Entsorgungscode	08 01 11	
Decopaint:	Ah 750 g/L	VOC max. 700 g/L