

SAMICOLOR Oellasur

(offenporig / für innen und aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Dauerelastische, tiefeindringende Holzlasur mit ausgezeichneter Schutzwirkung gegen UV-Strahlen und Wettereinflüsse. Bindemittel: Safloröl, Standöl-Dienol, thixotrop. Langölalkyd Pigmente: micronisierte, transparente Eisenoxidpigmente (UV-reflektierend; höchste Lichtechtheit)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ausgezeichnete Wetterfestigkeit; schützt das Holz vor Abwitterung, Vergrauung und UV-Strahlen (dauerhaft UV-reflektierende Pigmente)- sehr gute Penetration und Imprägnierwirkung (Durchfeuchtungsschutz)- die Oelbasis (Elastizität bei Nässeeinwirkung) ermöglicht auch eine Schichtbildung ohne Rissbildungs- und Abblätterungsgefahr- die Holzoberfläche bleibt atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend- betont die Holzmaserung (Negativbild der Holzstruktur)- sehr gut verarbeitbar (leicht thixotrop und tropfgehemmt)
Anwendung	Für offenporige, atmungsaktive Lasuranstriche von einheimischen oder exotischen Naturholzflächen im Innen- und Aussenbereich. Speziell für nicht masshaltiges und freiverbautes Aussenholzwerk; besonders für alte, stark abgewitterte, vergraute und gerissene Holzbauteile. Untergründe: Holz und Holzwerkstoffe
Lieferform	Farbton: 10 Lasurfarbtöne + Farblos (nur innen) Glanzgrad: halbgläzend (bei Schichtbildung) Konsistenz: streichfertig / thixotropiert
Gebinde	Einweggebinde: *375 - 750 ml - 4,5 - 18 Liter *(nur Basiston Eiche hell und Farblos)
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	0,92 g/ccm
Festkörper	36 - 39 %
Trocknung	<u>klebfrei und oberflächentrocken</u> nach ca. 24 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>überarbeitbar</u> nach 1 - 2 Tagen
Verbrauch	8 - 10 m ² pro Liter (je nach Saugfähigkeit des Holzes)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, spritzen oder tauchen; Lasiermaschinen
Vorbehandlung	Das Holz muss sauber, staubfrei und trocken sein (max. 15% Feuchtigkeit). <u>Dunkel gefärbte, fleckige, vergraute und vergilbte Holzflächen</u> können nur durch gründliches Schleifen resp. Sandstrahlen auf den ursprünglichen Holzfarbton gebracht werden. Option: Heller, holzähnlicher Voranstrich mit deckender Oelfarbe (SAMICOLOR Solid oder RUCOLINOL Oelfarbe). <u>Stark abgewitterte, "bastartige" Holzoberflächen sind abzuschleifen!</u> <u>Ausgetretenes Harz</u> muss mit Nitroverdünner gut abgewaschen werden. Bei <u>stark saugenden Holzflächen (insbes. Hirnholzstellen)</u> empfiehlt sich eine Vorimprägnierung mit RUCOLINOL Oelimprägnierung farblos.
Verdünnung	Terpentinersatz (zum <u>Tauchen:</u> 10 - 15 % verdünnen)
"Aufhellen"	Durch das Mischen mit Oellasur farblos oder Oelimprägnierung farblos kann die Intensität der Farbtöne verringert werden.
Verarbeitungshinweise	Die SAMICOLOR Oellasur wird zügig und satt aufgetragen; bei schwach saugendem Holz wird nach einigen Minuten die aufliegende Holzlasur durch Nacharbeiten mit einem trockenen Pinsel abgetragen resp. verschliffen.
Anstrichaufbau	Die Eigenfärbung des Holzes beeinflusst den Lasurfarbton (Probeanstrich!). Eine Aufhellung des Holzes mit einem "hellen" Lasurfarbton ist nicht möglich; mit jedem Anstrich wird der Farbton dunkler! Eine sehr <u>gleichmässige Anstrichwirkung</u> wird durch die Vorbehandlung mit Oelimprägnierung farblos erreicht (Egalisierung der Saugfähigkeit). <u>Innenanstriche</u> 1 bis 2 mal SAMICOLOR Oellasur <u>Stark strapazierte Holzflächen</u> können nach der farblichen Dekoration mit einem, den Anforderungen entsprechenden Klarlack überarbeitet werden! <u>Aussenanstriche</u> 2 bis 3 mal SAMICOLOR Oellasur bunt (1. Anstrich mit RUCOLINOL Oelimprägnierung ergibt optimalen Feuchtigkeitsschutz) Bei masshaltigen Holzbauteilen aus Nadelholz (Fenster, Türen) empfiehlt sich zur Erhaltung der Formstabilität und zur Vermeidung von Rissbildungen eine Vorbehandlung mit Oelimprägnierung farblos und ein Schlussanstrich mit einem schichtbildenden Klarlack (Boots- und Aussenlack). Als vorbeugenden Schutz gegen holzverfärbende und holzzerstörende Pilze kann vorgängig Arbotrol Grundierung BP Plus appliziert werden. <u>Farblose Behandlung:</u> mit Oellasur farblos als Alleinanstrich ist im Aussenbereich mit begrenzter Haltbarkeit zu rechnen! <u>Aufbauempfehlung:</u> - 1 mal ARBOSAN Sun-Stop Extra - 2 mal AQUASTOP UV-Plus seidenmatt oder 1 mal SAMIPERL Finish farblos
Gerätereinigung	Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger, Terpentinersatz

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
RID/ADR / UN-Nr.	kein Gefahrgut / keine
Entsorgungscod	08 01 11 Wegen der Gefahr der Selbstentzündung sollten mit Produkten auf Oelbasis getränkte Putzlappen in Wasser eingelegt werden!
VOC - Gehalt	61 - 64%
Decopaint	Af 700 g/L VOC max. 650 g/L