

## SAMICOLOR Solid deckend ( Oellack seidenmatt / für innen + aussen )

### Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gut deckender Oellack auf Saflorölbasis mit universellem Einsatz im Innen- und Aussenbereich (als Grund-, Zwischen- und Decklack einsetzbar).          Speziell für dauerhafte Anstriche von nicht-masshaltigem Aussenholzwerk (auch alt, verwittert, vergraut und mit Rissen / Gruppe C).  <u><b>Bindemittelbasis:</b></u> Safloröl / Standöl / Saflor- / Tallöl - Derivate (90% NawaRo)  <u><b>Pigmentbasis:</b></u> Titandioxid / lichtechte Buntpigmente</p>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ausgezeichnete Dauerhaftigkeit; sehr gute Wetter- und Farbtonbeständigkeit</li> <li>- hervorragende Grundier- und Imprägnierwirkung (wichtig bei riss- und durchfeuchtungsanfälligen Aussenholzflächen)</li> <li>- sehr gute Zäh- und Dauerelastizität (dank Standöl) und sog. "<b>Elastizität bei Nässe</b>" (bei längerer Beregnung werden die Filme weich und elastisch)</li> <li>- keine Versprödung und Rissbildungsgefahr (wie bei Kunstharzlacken)</li> <li>- <b>äusserst geringe Vergilbung (vergleichbar mit Langölalkyden)</b></li> <li>- ausgewogene Trocknungseigenschaften; einfache Verarbeitung</li> <li>- kann als Grund-, Zwischen- und Fertiganstrich eingesetzt werden (als Grundanstrich mit RUCOLINOL Oelimpregnierung farblos verdünnbar)</li> <li>- basiert auf natürlichen und regenerierbaren (nachwachsenden) Rohstoffen</li> </ul>
<b>Anwendung</b>	<p>Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich auf allen einheimischen Hölzern (Fichte, Tanne, Kiefer, Eiche etc.), sowie auf grundierten Metallflächen.          Speziell für nicht-masshaltiges Aussenholzwerk (Holzschalungen, Fassaden-täfer, Gebälk, Pergolen, Untersichten, Fachwerk, Schindeln, Zäune usw.)  <u><b>Untergründe:</b></u> Holz, Holzwerkstoffe, grundierte Metall- und Kunststoffflächen</p>
<b>Lieferform</b>	<p><u><b>Farbtöne:</b></u> weiss + bunt (nach RAL, NCS, RUCOTREND 720 etc.)  <u><b>Glanzgrad:</b></u> seidenmatt  <u><b>Konsistenz:</b></u> streichfertig</p>
<b>Gebinde</b>	Blechgebinde; Basis P: 1 - 5 - 20 kg      Basis TR: 0,89 - 4,45 - 17.8 kg
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

### Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	1,15 - 1,30 g / ml
<b>Festkörper</b>	62 - 65%
<b>Trocknung</b>	<u>staubtrocken</u> nach 6 - 8 Std.; <u>griffest</u> (manipulierbar) nach 2 - 3 Tagen
<b>Überarbeitbarkeit</b>	<u>überstreichbar</u> nach 2 - 3 Tagen
<b>Verbrauch</b>	<u>Schichtdickenausgiebigkeit:</u> <b>40 - 50 g / m<sup>2</sup></b> (30 µm Trockenfilm) <u>Praktische Ausgiebigkeit:</u> 6 - 8 m <sup>2</sup> / kg

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Chemikalienfestigkeit</b>	- gut gegen verdünnte Säuren, Benzin, Mineralöl, Haushaltchemikalien - nicht beständig gegen Alkalien (verseifungsanfällig!)
<b>Dauerelastizität</b>	sehr gut ( auch für nicht-masshaltiges Aussenholzwerk)
<b>Gilbungsbeständigkeit</b>	auch im Farbton weiss nur geringe Vergilbung (bedingt durch das spezielle Safloröl, welches anstelle vom stark gilbenden Leinöl eingesetzt wird!)

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	Mit Pinsel, Roller oder Spritzpistole (v.a. Heiss-Spritzen).
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 15% betragen. <u>Nicht tragfähige, schlecht haftende Altanstriche</u> sind restlos zu entfernen. <u>Abgewittertes, vergrautes Holz:</u> bis auf die gesunde Holzsubstanz abschleifen (Empfehlung: mit RUCOLINOL Oel Imprägnierung farblos einlassen) <u>Stark saugende Holzflächen:</u> RUCOLINOL Oel Imprägnierung farblos <u>Eisen und Stahl:</u> Allgrundprimer HS, Universalprimer <u>Aluminium, Zink:</u> Universalprimer, RUCOPLAST-2K Grundierung
<b>Verdünnung</b>	<u>Streichen/Rollen:</u> Terpentinersatz <u>Spritzen(Flieβbecher, Airmix):</u> KH-Spritzverdünner V-16
<b>Abtönfarben</b>	PINTASOL- / RUCOTINT-Mischpasten (bis ca. 3%); RUCOLAC (bis 5%)
<b>Fungizider Zusatz</b>	<b>Für konservierende Grundanstriche sowie Schlussanstriche mit guter Resistenz gegen Schimmelpilz, Bläue und Grünbewuchs empfiehlt sich eine Zugabe von 1 - 2% Antischimmel-Zusatz!</b>
<b>Verarbeitungshinweise</b>	nicht unter 10°C verarbeiten; keine hohen Luftfeuchtigkeiten (über 80%)
<b>Anstrichaufbau</b>	<b><u>Aussenholzwerk (neu, ungestrichen, abgelaugt, abgeschliffen:</u></b> - <u>Grundanstrich:</u> RUCOLINOL Oel Imprägnierung (bei starker Saugfähigkeit) oder mit SAMICOLOR Solid verdünnt mit RUCOLINOL Oel Imprägnierung farblos oder mit Terpentinersatz (bis ca. 20%) - Zwischenanstrich mit SAMICOLOR Solid (verdünnt bis ca. 10% Terp.ersatz) - Schlussanstrich mit SAMICOLOR Solid (verdünnt bis ca. 5% Terpentinersatz) <b><u>Altanstriche auf Oel- oder Kunstharzbasis:</u></b> - anlaugen resp. reinigen mit Salmiakwasser und leicht anschleifen - 1 - 2 mal SAMICOLOR Solid (verdünnt mit max. 5% Terpentinersatz)
<b>Anstrichentfernung</b>	RUCO-Abbeizer Forte (ckw-frei)
<b>Gerätereinigung</b>	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	entfällt
<b>Entsorgungscod</b>	08 01 11; mit Oelfarben oder Leinöl verschmutzte Lappen und Putzfäden neigen zur Selbstentzündung (in Wasser einlegen oder ausgebreitet trocknen lassen).
<b>VOC - Gehalt</b>	ca. 32 - 35% (je nach Farbton)