

Samiperl Finish farblos (hydrophob + oleophob) hocheffizientes Hydrophobierungsmittel für dauerhaften Holzschutz (kein sichtbarer Oberflächeneffekt / diffusionsoffen / lösemittelbasiert / biozidfrei)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung Nicht filmbildendes schmutzabweisendes Hydrophobierungsmittel für alle behandelten und unbehandelten Holzflächen innen und aussen.
Zusammensetzung: Funktionalisiertes Fluorcarbon-Oligomer / Testbenzin

Eigenschaften

- ausgezeichnete wasserabweisende (hydrophobierende) Wirkung mit nachhaltigem und sehr dauerhaften Wasserabperleffekt; dadurch massgeblich reduzierter Bläue- und Schimmelpilzbefall
- schützt das Holz vor Durchfeuchtung; verhindert übermässige Schwind- und Quellungsbewegungen des Holzes und reduziert dadurch in hohem Masse die Gefahr von Rissbildungen, Abblätterungen und Anstrichschäden
- verlängert markant die Lebensdauer von üblichen Holzbeschichtungen
- keine Beeinträchtigung der Wasserdampfdurchlässigkeit, vorhandene Feuchtigkeit kann ungehindert entweichen
- Samiperl Finish schützt das Holz nicht vor UV-Strahlen und Vergrauung
- hohe oleophobe Wirkung (öl-, fett- und schmutzabweisend)
- transparent; kein sichtbarer Oberflächeneffekt, völlig diffusionsoffen
- die Lösemittelbasis garantiert optimale Haftvermittlung, Kapillarbelegung und Verträglichkeit auch auf alten, kritischen Oberflächen

Anwendung Für alle unbehandelten oder behandelten Holzflächen im Aussenbereich (Holzfassaden, Schalungen, Chalets, Fachwerk, Schindeln, Pergolas etc.). Speziell zur Verlängerung der Lebensdauer von nicht schichtbildenden Imprägnierlasuren, Naturölbehandlungen, ausgewählten pigmentierten Anstrichen auf Oel-, Kunstharz- und Polymerharzbasis.

Untergründe: Holz, Holzwerkstoffe (unbehandelt oder behandelt)

Lieferform **Farbe:** farblos (kein sichtbarer Oberflächeneffekt)
Konsistenz: Verarbeitungsfertig (12 - 14 sec DIN 4 mm)

Gebinde Einweggebinde; 1 - 5 - 20 Liter

Lagerung In gut verschlossenen Originalgebinden bis 2 Jahre.

Technische Daten

Spez. Gewicht 0,75 g/ml
Festkörper ca. 8 %
Trocknung Nach 4h Trocknung ist die behandelte Oberfläche hydrophob ausgerüstet
Verbrauch 100 - 140 g/m² unbehandeltes Holz; sägeroh, gehobelt oder geschliffen
80 - 100 g/m² imprägniertes Holz (auch Druck, Vacuum); schwach saugend
60 - 80 g/m² lasierte, lackierte, nicht saugende Untergründe

