

SAMICOLOR Weathering stain

(offenporig / auf Oel-Basis / nur für aussen)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Offenporige Holzlasur nur für aussen mit Filmschutz; gibt dem Holz ein einheitliches treibholzgraues Aussehen Zusammensetzung: modifiziertes Leinöl Katalysator, Russ und anorg. Pigmente
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- sehr schönes, gleichmässiges treibholzgraues Verwitterungsbild- enthält einen Katalysator für einen raschen aber gleichmässigen Verwitterungsprozess; der Verwitterungseffekt entwickelt sich je nach Exposition innert 1 - 3 Jahren- feuchtigkeitsregulierend- selbstreinigende Oberfläche- kein Abblättern- ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften- verarbeitbar auf Bretterlackiermaschine
Anwendung	Als offenporige und atmungsaktive Verwitterungslasur mit gleichmässigem Verwitterungseffekt für alle unbehandelten Holzoberflächen (Holz- und Gartenhäuser, Scheunen, Täfer, Schindeln, Balkone, Chalets, Zäune, Holzverkleidungen, Schalungen Pergolas etc.). Untergründe: unbehandeltes Holz
Lieferform	Farbtöne: grau WS1 1-fach verstärkt, grau WS2 2-fach verstärkt Glanzgrad: matt Konsistenz: streichfertig / vor Gebrauch gut aufrühren
Gebinde	Einweggebinde; 750 ml - 4,5 L - 18 L
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr; frostfrei lagern.

Technische Daten

Spez. Gewicht	0,97 g/ml
Festkörper	63%
Trocknung	<u>griffest</u> nach 6 Std.; <u>stapelbar</u> nach 48 Std.
Überarbeitbarkeit	Das Produkt muss nicht überarbeitet werden
Verbrauch	ca. 80 - 100 ml pro m ² (gehobeltes oder geschliffenes Holz) ca. 120 - 150 ml pro m ² (sägerohes Holz)

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Imprägnierwirkung Der ausgezeichnete Durchfeuchtungsschutz schützt das Holz vor Fäulnis, Verrottung und übermässigen Schwind- und Quellungsbewegungen.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation streichen, spritzen und rollen (von Hand oder maschinell)

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett- und wachsfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18% betragen.

Verarbeitungshinweise Material in kurzen Abständen gut aufrühren. SAMICOLOR Weathering stain wird zügig und satt aufgetragen; bei schwach saugendem Holz wird nach einigen Minuten die aufliegende Holzlasur durch Nacharbeiten mit einem trockenen Pinsel abgetragen resp. verschliffen.

Verdünnung Das Material darf nicht verdünnt oder mit anderen Farben gemischt werden

Verarbeitungsbedingungen Nicht bei Temperaturen unter + 10 C° verarbeiten. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten und trocknen lassen.

Anstrichaufbau **Rohes unbehandeltes Holz aussen**
1 mal SAMICOLOR Weathering stain (1 Anstrich allseitig satt)

Renovation:
Das Produkt muss nicht renoviert werden

Gerätereinigung Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger, Terpentinersatz

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett

RID/ADR-Klassifikation UN1263 3 III

Entsorgungscode **08 01 11** **Wegen der Gefahr der Selbstentzündung sollten mit Produkten auf Ölbasis getränkte Putzlappen in Wasser eingelegt werden!**

VOC - CH 31%

Biozide Enthält Filmschutzmittel: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

Verwendungszweck Darf nur im industriellen oder gewerblichen Bereich verwendet werden