

RUCOSILAT Fixativ farblos (auf Basis Kieselzol / Polymer-Hydrosol)

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Gebrauchsfertige Einlassgrundierung für die Hydrophobierung (Wasserabweisung), Egalisierung und Verfestigung von saugfähigen mineralischen Untergründen. Optimal für nachfolgende Anstriche mit RUCOSILAT Mineralfarben. Zum Verdünnen der RUCOSILAT Silikatfarben (v.a. für Grundanstriche). Bindemittelbasis: Kieselzol / Polymerhydrosol
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- erstklassige wasserabweisende und imprägnierende Wirkung- verhindert die kapillare Wasseraufnahme und Durchfeuchtung des Mauerwerks (kein Wärmedämmverlust); vermindert die Ausblühgefahr- die hydrophobierte "Trockenzone" verhindert das Eindringen von Wasser und das Ablagern von Schmutzpartikeln an Fehlstellen (Haarrissen)- verfestigt sandende und abgewitterte Fassaden und Mauerwerke, sowie Resten von Kalk- und Mineralfarben- die Wasserdampfdurchlässigkeit des Mauerwerks und des Folgeanstrichs bleibt vollumfänglich erhalten- wirkt als optimale Haftbrücke für nachfolgende Silikatanstriche- entspricht der Norm MINERGIE-ECO (VOC < 1%)
Anwendung	Zur wasserabweisenden und verfestigenden Behandlung von saugenden, mineralischen Untergründen und alten Kalk- und Silikatanstrichen. Optimal für Folgeanstriche mit RUCOSILAT Silikatfarben. Bestens geeignet zum Verdünnen von allen RUCOSILAT Mineralfarben (auch für RUCOSILAT Wohnraumfarbe auf abfärbendem Gips- und Weissputz). Untergründe: saugende neue und alte mineralische Untergründe; Altanstriche auf Basis von Kalk- und Silikatfarben
Lieferform	Farbton: farblos (wasserhell) Konsistenz: streichfertig
Gebinde	Blechgebände; 5 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebänden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1.05 g / ccm
Festkörper	ca. 17%
Trocknung	<u>oberflächentrocken</u> nach ca. 1 Std.
Überarbeitbarkeit	<u>überstreichbar</u> nach ca. 12 Std. (mit RUCOSILAT Silikatfarben)
Verbrauch	200 - 500 g / m ² (sehr stark abhängig von der Saugfähigkeit)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	Rollen oder streichen (Bürste oder Flächenstreicher) Das RUCOSILAT Fixativ soll gleichmässig und satt aufgetragen werden, damit eine gleichmässige Tiefenwirkung resultiert.
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber sowie gut trocken und ausgehärtet sein.
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser
Anstrichaufbau	<p><u>Alte ungestrichene mineralische Putze und Altanstriche (stark saugend):</u> 1 mal RUCOSILAT Fixativ 2 mal RUCOSILAT Fassade (1. Anstrich 5 - 10% verdünnt)</p> <p><u>Mineralische Untergründe und alte Mineralfarben mit Putzflicken, Zuputzstellen sowie Haar-, Netz- und Schwundrissen (stark saugend):</u> 1 mal RUCOSILAT Fixativ 1 mal RUCOSILAT Rissfüller 2 mal RUCOSILAT Fassade (1. Anstrich 5 - 10% verdünnt)</p> <p><u>Innenbereich (Gips, Weissputz (abkreidend / Stufe 2):</u> für den 1. Anstrich RUCOSILAT Wohnraumfarbe 5 - 10% mit RUCOSILAT Fixativ verdünnen. In kritischen Fällen kann auch mit RUCOPRIMER WP (Gips- und Weissputzprimer) oder mit RUCO Haft- und Isoliergrund (Stufe 3+4) grundiert werden</p>
Verarbeitungshinweise	nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrundes); keine Sonneneinstrahlung
Gerätereinigung	sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	frei	Entsorgungscode:	08 01 12
RID/ADR-Klassifikation	entfällt	VOC - Gehalt:	0
Schutzmassnahmen	RUCOSILAT Fixativ ist hoch alkalisch und ätzend, Haut und Augen sollten bei der Verarbeitung geschützt werden (Schutzbrille und Handschuhe tragen). Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Nicht zu streichende Flächen (KH-Anstriche, Metall, Klinker, Naturstein, Glas) sind gut abzudecken!		