



VSLF
VERBAND SCHWEIZERISCHER
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

USVP
UNION SUISSE DES FABRICANTS
DE VERNIS ET PEINTURES

VSLF-Produktedeklaration

Datum
27.01.2012

Firma
Rupf & CO. AG Lack- und Farbenfabrik, Eichstrasse 42, 8152 Glattbrugg

Handelsname
RUCOTOP Plus

1.1. Produkt-Charakterisierung

Innendispersion

1.2. Farbe

weiss

2. Bindemittel

Copolymerisat

Gew. %

7.0

3. Pigmente

Gew. %

3.1. anorganische Pigmente

Titandioxid

20.0

Chromoxidgrün

Eisenoxide

Mischphasenpigmente

3.2. organische Pigmente

Gew. %

Russe

Buntpigmente

3.3. Korrosionsschutzpigmente

Gew. %

Zinkstaub

Zinkphosphat

4.	Füllstoffe		Gew. %
	Calciumcarbonate		9.0
	Schwerspat	Kaolin	16.5
	Talkum/Feldspat		4.0
	Siliciumdioxid		
5.	Lösungsmittel		Gew. %
	Aliphatische KW		
	Aromatengehalt		
	Aromatische KW		
	Alkohole		
	Glykole		
	Ester		
	Ketone		
	Wasser		41.0
6.	Additive		Gew. %
6.1.	Trockenstoffe		(Metallgehalt)
	Kobalt		
	Mangan		
	Zirkon		
	Zink		
	Calcium		
6.2.	Hautverhinderungsmittel		Gew. %
6.3.	Andere Additive		Gew. %
	Weichmacher	Urethanverdicker	0.2
	Verdickungsmittel	Cellulosederivate	0.1
	Netzmittel	+ Alkaliphosphat	1.0
	Entschäumer	+ Silikontensid + Aminlsg.	1.2
7.	Film- und Topfkonservierungsmittel		Gew. %
	MIT/BIT		180 ppm
8.	Biozide		Gew. %

Bemerkungen

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.