

RUCOBLANC spezial (Leimfarbe für innen / reinweisser Farbton)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	Wischfeste, reinweisse Cellulose-Leimfarbe mit Binderzusatz. Bindemittel: pflanzliche Zellulose + Acrylbinder Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- ergibt tuchmatte, hochdeckende Anstriche- gute Wischfestigkeit; jedoch nicht waschfest (kann mit warmem Wasser problemlos wieder abgewaschen werden)- hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv)- leicht und ohne Ansätze verarbeitbar; airlessfiltriert- schadstofffreie Wohnraumqualität; Kategorie A- (Umwelt-Etikette)- entspricht der Norm MINERGIE/ECO 2011; frei von VOV, Salmiak, Konservierungsmitteln, allergenen und umweltgefährdenden Stoffen etc.
Anwendung	Für <u>Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich</u> (Keller, Fabrikhallen, Garagen, Küchen- und Badezimmerdecken etc.). Speziell für Badezimmerdecken empfiehlt sich eine Zugabe von 20 - 30% einer RUCO Innendispersion; dadurch wird eine "Duschstrahlresistenz" erreicht und zudem kann im Renovationsfall wieder direkt mit Dispersion überstrichen werden. Untergründe: Sichtbeton, Zement-, Kalk- und Weissputz, Gips, Abrieb
Lieferform	Farbtöne: reinweiss Glanzgrad: tuchmatt Konsistenz: pastös, airlessfiltriert
Gebinde	Kunststoffeimer: 5 - 10 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr. Gefrierbeständig bis - 10°C; eingefrorene Leimfarbe bei Raumtemperatur langsam auftauen und gut umrühren.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,65 g/ccm
Festkörper	64 %
Trocknung	<u>überarbeitbar</u> nach 3 - 4 Std.
Verbrauch	4 - 5 m ² pro kg

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Chemikalienfestigkeit	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Wischfestigkeit	gut (kann mit Wasser wieder entfernt werden)
Kenndaten nach ISO EN 13300	Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 (≥ 98 bis ≤ 99,5) Nassabriebklasse: n.a.

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. Sandende Untergründe mit RUCOPOL- oder HYDROPOL-Tiefengrund (wasserverdünnbar) vorstreichen. Fleckige, verrusste und verrauchte Decken oder Wände mit RUCO-Isoliergrund weiss (geruchsarm), RUCO Isolier- und Haftgrundierung weiss oder ISOLATOR weiss / wasserverdünnbar abisolieren
Verdünnung	wenn nötig mit Wasser - zum <u>Streichen und Rollen</u> : max. 2 - 5 % - zum <u>Spritzen</u> : bis 10 %
Mischbarkeit	Kann in jedem Verhältnis mit RUCO Innendispersionen gemischt werden!
Verarbeitungshinweise	nicht unter + 3°C verarbeiten
Abtönen	PINTASOL oder RUCOTREND Mischfarben (bis max. 5 %)
Anstrichaufbau	<u>Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe:</u> Grundanstrich: ca. 5% verdünnt Deckanstrich: bis ca. 3% verdünnt
Anstrichentfernung	mit Wasser (ev. mit Zusatz eines Tapetenablösers)
Gerätereinigung	mit Wasser

Sicherheitsdaten

Gefahrensymbol	Keine Kennzeichnung gemäss Chemikalienrecht
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 12
VOC - Gehalt	< 0,1%
2004/42/CE / All:	2010: Aa 30 g/ L VOC max. 1 g/L