

# RUCOBLANC spezial

(Leimfarbe für innen / reinweisser Farbton)



## Allgemeine Beschreibung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Wischfeste, reinweisse Cellulose-Leimfarbe mit Binderzusatz.</b> <b>Bindemittel:</b> pflanzliche Zellulose + Acrylbinder <b>Pigmente:</b> Titandioxid (Rutil) + Extender
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ergibt tuchmatte, hochdeckende Anstriche</li> <li>- gute Wischfestigkeit; jedoch nicht waschfest (kann mit warmem Wasser problemlos wieder abgewaschen werden)</li> <li>- hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv)</li> <li>- leicht und ohne Ansätze verarbeitbar; airlessfiltriert</li> <li>- schadstofffreie Wohnraumqualität; <b>Kategorie A- (Umwelt-Etikette)</b></li> <li>- <b>entspricht der Norm MINERGIE/ECO 2011).</b></li> </ul>
<b>Anwendung</b>	Für <u>Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich</u> (Keller, Fabrikhallen, Garagen, Küchen- und Badezimmerdecken etc.). Speziell für Badezimmerdecken empfiehlt sich eine Zugabe von 20 - 30% einer RUCO Innendispersion; dadurch wird eine "Duschstrahlresistenz" erreicht und zudem kann im Renovationsfall wieder direkt mit Dispersion überstrichen werden. <b>Untergründe:</b> Sichtbeton, Zement-, Kalk- und Weissputz, Gips, Abrieb
<b>Lieferform</b>	<b>Farbtöne:</b> reinweiss <b>Glanzgrad:</b> tuchmatt <b>Konsistenz:</b> pastös, airlessfiltriert
<b>Gebinde</b>	Kunststoffeimer: 5 - 10 - 20 kg
<b>Lagerung</b>	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr..

## Technische Daten

<b>Spez. Gewicht</b>	1,65 g/ml
<b>Festkörper</b>	64 %
<b>Trocknung</b>	<u>überarbeitbar</u> nach 3 - 4 Std.
<b>Verbrauch</b>	4 - 5 m <sup>2</sup> pro kg

## Beständigkeiten und Filmeigenschaften

<b>Chemikalienfestigkeit</b>	alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
<b>Wischfestigkeit</b>	gut (kann mit Wasser wieder entfernt werden)
<b>Kenndaten nach ISO EN 13300</b>	<b>Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2</b> ( ≥ 98 bis ≤ 99,5 ) <b>Nassabriebklasse: n.a.</b>

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

<b>Applikation</b>	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
<b>Vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und genügend ausgehärtet sein. <b>Sandende Untergründe</b> mit RUCOPOL- oder HYDROPOL-Tiefengrund (wasserverdünnbar) vorstreichen. <b>Fleckige, verrusste und verrauchte Decken oder Wände</b> mit RUCO-Isoliergrund weiss (geruchsarm), RUCO Isolier- und Haftgrundierung weiss oder ISOLATOR weiss / wasserverdünnbar abisolieren
<b>Verdünnung</b>	wenn nötig mit Wasser - zum <u>Streichen und Rollen</u> : max. 2 - 5 % - zum <u>Spritzen</u> : bis 10 %
<b>Mischbarkeit</b>	Kann in jedem Verhältnis mit RUCO Innendispersionen gemischt werden!
<b>Verarbeitungshinweise</b>	nicht unter + 5°C verarbeiten
<b>Abtönen</b>	PINTASOL oder RUCOTREND Mischfarben (bis max. 5 %)
<b>Anstrichaufbau</b>	<u>Direkt auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe:</u> Grundanstrich: ca. 5% verdünnt Deckanstrich: bis ca. 3% verdünnt
<b>Anstrichentfernung</b>	mit Wasser (ev. mit Zusatz eines Tapetenablösers)
<b>Gerätereinigung</b>	mit Wasser

## Sicherheitsdaten

<b>Kennzeichnung</b>	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt
<b>RID/ADR-Klassifikation</b>	frei
<b>Entsorgungscode</b>	08 01 12
<b>VOC - CH</b>	< 0,1%
<b>Decopaint</b>	Aa 30 g/ L      VOC max. 1 g/L