

RUCOTHIX spannungsarm
(Decken + Wandmattfarbe / gilbungs- und geruchsarm)



Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung	<p>Stumpfmatte Innenmattfarbe für rationale Erst- und Renovationsanstriche von Decken und Wände (gute Wisch- und Waschfestigkeit). Nikotin-, Gerbstoff-, Russflecken etc. schlagen nicht durch. Sehr verarbeitungsfreundlich und geruchsarm (aromatenfrei). Bindemittel: thixotropes Kondensationsharz (nicht gilbend) Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender Lösungsmittel: Terpentinersatz geruchlos (aromatenfrei)</p>
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - ergibt tuchmatte, ansatzlose und streiflicht-unempfindliche Oberflächen - sehr gutes Deck- und Füllvermögen; gutes Stehvermögen - kaschiert kleine Unebenheiten und unterschiedliche Beschaffenheit resp. Porosität des Untergrundes (thixotrope Einstellung) - spannungsarme Einstellung verhindert Zugspannungen bei der Trocknung und Alterung (v.a. bei Anstrichen auf Blancfix) - geringe Vergilbungsanfälligkeit (enthält keine "konventionelle Ölanteile") - Nikotin-, Teer-, Russ-, Wasser- und Gerbstoffflecken schlagen nicht durch - strapazierfähig und waschfest (auch für Wände einsetzbar) - lange Offenzeit auf saugenden Untergründen; jedoch rasche Antrocknung - tapezierfest (lässt sich nach der Trocknung problemlos tapezieren) - tropffrei und ansatzlos verarbeitbar; geruchsarm; airlessfiltriert
Anwendung	<p>Für fleckenfreie, stumpfmatte Innenanstriche von Decken und Wänden. Speziell für rationale Renovationsanstriche von fleckigen, verrussten und verrauchten Decken und Wänden, wo ohne grosse Vorarbeiten (Isolieranstriche, Abwaschen von Blancfix) gestrichen werden kann. Untergründe: Beton, Abrieb, Gips, Holz, Altanstriche (auch Blancfix)</p>
Lieferform	<p>Farbtöne: weiss / RAL 9010 / NCS S 0500-N Glanzgrad: stumpfmatt Konsistenz: pastös (thixotrop)</p>
Gebinde	Einweggebinde; 1 - 5 - 10 - 20 kg
Lagerung	In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr.

Technische Daten

Spez. Gewicht	1,38 g/ccm
Festkörper	69 %
Überarbeitbarkeit	<u>überstreichbar</u> nach 4 - 6 Std.
Verbrauch	5 - 6 m ² / kg

Beständigkeiten und Filmeigenschaften

Vergilbung	geringe Vergilbungsneigung
Waschfestigkeit	gut (infolge der weich-elastischen Einstellung wird eine gute Waschfestigkeit erst nach 1 - 2 Wochen erreicht)
"Flecken-Resistenz"	sehr gut (wasseraktivierbare Nikotin-, Gerbstoff-, Russ-, Teer-, Rost-, Stock- und Wasserflecken schlagen nicht durch)

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

Applikation	streichen, rollen, spritzen (auch airless)
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein; neue, kalk- und zementhaltige Untergründe sollten genügend ausgehärtet sein und nicht mehr stark alkalisch reagieren! <u>Stark sandende, mürbe Untergründe</u> mit Tiefengrund (RUCOPOL oder HYDROPOL wasserverdünnbar) vorstreichen. <u>Achtung:</u> RUCOTHIX darf nicht als echte Isoliergrundierung verwendet werden, die anschliessend mit Dispersionen überstrichen wird!
Verdünnung	Terpentinersatz oder Terpentinersatz geruchlos (V-12) zum <u>Streichen und Rollen:</u> max. bis ca. 5% (<u>Grundanstrich:</u> 5 - 10%) zum <u>Spritzen</u> bis 10 %
Abtönen	Nicht empfehlenswert (Gefahr von Ausreibeffekten beim Beschneiden).
Anstrichaufbau	1 - 2 mal auf die nötigenfalls vorbehandelten Untergründe
Anstrichentfernung	RUCO Abbeizer Forte
Gerätereinigung	Terpentinersatz, Nitro-/Universalverdünner, Nitroreiniger

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung	s. aktuelles Sicherheitsdatenblatt oder Etikett
RID/ADR-Klassifikation	frei
Entsorgungscode	08 01 11
VOC - Gehalt	24,2 %
Umwelt-Etikette	Kategorie G