

Decotric Enduit rapide synthétique (Mastic rapide à laquer / recouvrable après 3 - 4 heures)

Descriptif général du produit

Définition	Mastic synthétique à laquer pour des matériaux en bois, métal ou plastic apprêté en intérieur et extérieur. Liant: résine alkyde uréthannisée Pigments: dioxyde de titane, matériaux de charges
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- bon pouvoir garnissant (le mastic rapide synthétique doit être appliqué uniquement en couches fines jusqu'à env. 1 mm)- donne après ponçage des surfaces fines et sans pores- excellente adhérence sur les matériaux en bois, les peintures de fond pour bois et les vieilles couches de peintures synthétiques- séchage rapide; bonne aptitude au ponçage- bonne élasticité (approprié pour bois à l'extérieur qui tient ses dimensions)- très lisse et bien étirable
Domaines d'application	Comme mastic à laquer pour l'égalisation et le lissage de petites aspérités, fissures, trous etc. dans les matériaux en bois (panneaux en bois, portes, fenêtres, meubles, portes etc.). Sur des surfaces boisées extérieures, il faut utiliser des mastics d'étanchéité à élasticité permanente pour le masticage de fissures et de joints à onglets. Fonds: bois, matière plastique et métal apprêté; en extérieur, uniquement de petites aspérités sur du bois à stable dimension
Présentation de livraison	Couleur: blanchâtre Degré de brillance: mat Consistance: pâte prête à l'emploi
Réipients	Tube aluminium: 200 g / Boîte en fer: 400 g
Stockage	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé

Indications techniques

Poids spécifique	1,60 g / ccm
Extrait sec	85 %
Séchage	<u>Durci et ponçable lors d'épaisseurs de couches de:</u> - <u>jusqu'à env. 1 mm:</u> après 3 - 4 heures - <u>au-delà de 1 mm:</u> après 12 - 24 heures
Recouvrement	<u>recouvrable</u> après 3 - 4 heures (avec des émaux synthétiques et acryliques, émaux à l'eau et dispersions) <u>recouvrable</u> après 24 heures (avec des émaux à 2 composants comme ATAPUR et RUCOPUR etc.)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Avec des ustensiles de masticage
Traitement préalable	Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse. L' enduit rapide ne doit être utilisé que sur des subjectiles en bois apprêtés (élimination du liant). <u>Bois nu ou non peint:</u> prétraiter avec une couche de fond pour bois (HAFTEX-PRESS, EXPRESSATOR, imprégnation pour bois incolore RUCO, imprégnation à l'huile RUCOLINOL ou fond-hydro BP incolore) <u>Métaux:</u> Primer universel RUCO, HYDROPRIMER <u>Vieilles couches, matières synthétiques:</u> poncer légèrement; si nécessaire appliquer une couche de fond
Application	Il est recommandé d'appliquer des couches minces; l'enduit rapide peut être apposé plusieurs fois dans une journée. Ainsi, on obtient un séchage rapide en profondeur et on prévient le retrait et la fissuration du mastic.
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	<u>Peinture de fond (sur bois brut):</u> <u>Extérieur:</u> Imprégnation pour bois incolore RUCO; imprégnation à l'huile RUCOLINOL, fond hydro BP incolore <u>Intérieur:</u> HAFTEXPRESS, EXPRESSATOR apprêt acrylique etc. <u>Masticage:</u> Enduit rapide synthétique <u>Couche intermédiaire (extérieur):</u> Apprêt extérieur RUCO, EXPRESSATOR apprêt acrylique <u>Couches de finition:</u> Email brillant RUCOLAC, SATINA émail satiné Emaux PUR bi composant, ATAPUR / RUCOPUR (un jour temps de séchage) BRILLATOR, SATINATOR émaux synthétiques hydrosoluble. SATACRYL émail acrylique, RUCOCOLOR dispersion pour bois et bâtiment
Nettoyage des outils	Succédané d'essence de térébenthine, diluant nitro/universel V-13

Données de sécurité

Symbole de danger	aucun
Classification RID/ADR	sans
Code d'élimination	08 01 11
Teneur COV	15 %