

RUCO Mastic rapide acrylique blanc (Mastic à base de dispersion / pour l'intérieur et l'extérieur)

Descriptif général du produit

Définition	Mastic fin acrylique bien garnissant et à séchage rapide pour bois apprêté (à l'intérieur), crépi, béton et fer apprêté (à l'intérieur et l'extérieur). Liant: dispersion acrylate pure Pigments: dioxyde de titane, matériaux de charge
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- bon pouvoir garnissant (sans fissures de retrait jusqu' à env.1 mm d'épaisseur de couche fraîche)- donne après ponçage des surfaces fines et sans pores- bonne adhérence sur les matériaux en bois, les peintures de fond pour bois et les vieilles couches de peintures synthétiques- bonne élasticité permanente; avec inhibiteur de rouille- séchage très rapide; bonne aptitude au ponçage- très lisse et bien étirable; se laisse appliquer humide sur humide à plusieurs reprises en court temps
Domaines d'application	Comme reboucheur fin pour l'égalisation de petites aspérités, fissures, trous etc. dans les matériaux en bois (panneaux de particules, plaqués et de fibres agglomérées, portes, fenêtres, meubles etc.) et dans les supports minéraux. Sur des surfaces boisées extérieures, il faut utiliser des mastics d'étanchéité à élasticité permanente (p.ex. RUBAPLAST CPA) pour le masticage de fissures et de joints à onglets. Fonds: Matériaux en bois apprêtés (en extérieur, uniquement de petites aspérités sur du bois à dimension stable), béton, crépis, panneaux de plâtre, métaux (apprêtés)
Présentation de livraison	Couleur: blanchâtre Degré de brillance: mat Consistance: pâte prête à l'emploi
Récipients	Tubes plastiques: 400 g - 1.3 kg
Stockage	Jusqu'à un an dans les tubes bien fermés.

Indications techniques

Poids spécifique	1,60 g / ccm
Extrait sec	90 %
Séchage	<u>Ponçable et recouvrable</u> après 1 - 2 heures (lors d'épaisseurs de couche)
Recouvrement	<u>Recouvrable</u> après 1 - 2 heures avec des peintures synthétiques au solvant, des émaux à l'eau ou des dispersion

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Avec des ustensiles de masticage (exempt de rouille)
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et suffisamment durci. Le mastic rapide RUCO ne doit être utilisé que sur des supports en bois apprêtés (élimination du liant). Pré-enduire <u>le bois brut</u> avec de l'imprégnation pour bois incolore RUCO (extérieur) ou avec un apprêt adéquat (apprêt pour l'extérieur RUCO, HAFT-EXPRESS, EXPRESSATOR apprêt acrylique). <u>Métaux:</u> Primer universel, Hydroprimer, Peinture de fond RUCOPLAST à 2 composants, AQUAPLAST Fond EP à 2 composants
Application	Il est recommandé d'appliquer des couches minces; le mastic rapide acrylique RUCO peut être apposé plusieurs fois dans une journée. Ainsi, on obtient un séchage rapide en profondeur et on prévient le retrait et la fissuration du mastic.
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	<u>Peinture de fond (sur bois brut):</u> <u>Extérieur:</u> Imprégnation pour bois incolore RUCO; imprégnation à l'huile RUCOLINOL, Fond hydro BP incolore <u>Intérieur:</u> HAFTEXPRESS, EXPRESSATOR apprêt acrylique etc. <u>Masticage:</u> Mastic rapide RUCO <u>Couche intermédiaire (extérieur):</u> Apprêt extérieur RUCO, EXPRESSATOR apprêt acrylique <u>Couches de finition:</u> Email brillant RUCOLAC, SATINA email satiné BRILLATOR, SATINATOR émaux synthétiques diluables à l'eau SATACRYL email acrylique, RUCOCOLOR dispersion pour bois et bâtiment
Nettoyage des outils	Immédiatement avec de l'eau; après séchage seulement avec du diluant nitro/universel V-13, détergent nitro et industriel R-40

Données de sécurité

Symbole de danger	aucun
Classification RID/ADR	sans
Code d'élimination	08 01 12
Teneur COV	< 3%