

Sikkens Kombi Filler mastic nitro (séchage très rapide / recouvrable après 30 minutes)

Descriptif général du produit

Définition	Mastic de finition pour lisser des petites inégalités et rayures dans des matériaux en bois, métal ou plastic apprêtés. Liant: nitrocellulose et résine synthétique Pigments: dioxyde de titane, matériaux de charges
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- donne après ponçage des surfaces très fines et sans pores; recouvrable avec toutes les peintures de finition convenables- excellente adhérence sur les apprêts, enduits et peintures de fond (également le primer universel RUCO) ainsi que les vieilles couches de peintures de finition, y compris les acryliques thermoplastiques- séchage très rapide; bonne aptitude au ponçage; recouvrable déjà après 30 minutes avec toutes les peintures de finition (ATAPUR, RUCOPUR etc.)- très lisse et bien étirable
Domaines d'application	Comme mastic pour l'égalisation et le lissage de petites aspérités, fissures, rayures, trous etc. dans les matériaux en métal, bois et plastiques, vieilles couches de peintures etc. Fonds: bois, matière plastique et métal apprêté, vieilles couches de peintures (aussi thermoplastiques), primer universel etc.
Présentation de livraison	Couleur: gris vert Degré de brillance: mat Consistance: pâte prête à l'emploi
Réipients	Tube aluminium: 200 g / Boîte en fer: 1,5 kg
Stockage	Jusqu'à un an dans le récipient d'origine fermé

Indications techniques

Poids spécifique	1,56 g / ccm
Extrait sec	70,7 %
Séchage	- <u>ponçable:</u> après 20 minutes (appliquer des couches suivantes à 15 minutes d'intervalle)
Recouvrement	<u>recouvrable</u> après 20 - 30 minutes (avec tous les émaux de finition)

Indications d'application et d'utilisation

Méthodes d'application	Avec des ustensiles de masticage
Traitement préalable	Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et de graisse. L'enduit rapide ne doit être utilisé que sur des supports en bois apprêtés (élimination du liant). <u>Métaux</u> : Primer universel RUCO, HYDROPRIMER, Peinture de fond à 2 composant, RUCOPLAST, Fond EP AQUAPLAST <u>Vieilles couches, matières synthétiques</u> : poncer légèrement; si nécessaire appliquer une couche de fond
Application	Il est recommandé d'appliquer des couches minces; le mastic nitro peut être apposé plusieurs fois dans une journée. Ainsi, on obtient un séchage rapide en profondeur et on prévient le retrait et la fissuration du mastic.
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.
Système de recouvrement	Couches de finition: Email brillant RUCOLAC, SATINA email satiné Emaux PUR à 2 comp. ATAPUR / RUCOPUR (un jour temps de séchage) BRILLATOR, SATINATOR émaux synthétiques diluables à l'eau SATACRYL email acrylique, RUCOCOLOR dispersion pour bois et bâtiment
Nettoyage des outils	diluant nitro/universel V-13

Données de sécurité

Symbole de danger	aucun
Classification RID/ADR	sans
Code d'élimination	08 01 11
Teneur COV	29,3 %