


RUCOTOP PLUS

Peinture d'habitation non polluant



Pour des revêtements monocouches rationnels à pouvoir couvrant élevés dans le secteur de l'habitation et du métier (surtout rénovations d'hôpitaux, habitations, maisons de retraite), où des revêtements non polluants et sans inconvénients sont demandés!

- pouvoir couvrant optimal; donne des surfaces mates ternes
- bonne adhérence directe sur du plâtre et du crépi blanc de bonne qualité
- bon effet d'isolation sur des supports tachés et encrassés
- hautement solide et résistant au lavage; classe d'abrasion humide 2
- **exempt d'émissions et de solvants (ELF); Catégorie B (étiquette environnementale)**
- peut être teinté avec le système à teinter RUCOTREND Aqua en teintes pastels



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch

RUCOTOP Plus

(Qualité monocouche à pouvoir couvrant élevé / non polluant)

Utilisation	Pour des revêtements monocouches rationnels de haute qualité dans le secteur de l'habitation, du métier et de l'industrie ; surtout aussi des applications directes sur du plâtre et du crépi blanc (bonne qualité). Spécialement pour des rénovations dans des hôpitaux, habitations, maisons de retraits etc., où des revêtements non-polluants, sans inconvénients sont demandés. Base de liant: dispersion polymère Matière de charge fonctionnelle: diatomeenerde org. mod. (effet d'isolation)
Présentation de livrais.	Teintes: blanc / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N / Bella Degré de brillant: mat
Récipients	Seaux plastiques: 1 - 5 - 10 - 20 kg
Stockage	dans des récipients originaux jusqu'à un an

Indications techniques

Poids spécifique	1,45 g/ccm	Extrait sec: 58 - 60%
Séchage	Sec au toucher et recouvrable après 2 - 3 heures	
Rendement	Rendement pratique: 4 - 6 m ² / kg	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau, pistolet
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec et complètement durci. <u>Supports sableux et farineux:</u> fond pénétrant (RUCOPOL, HYDROPOL wv) <u>Fortes taches de nicotine, suie, etc.:</u> peinture d'isolation blanche, fond d'adhérence et d'isolation blanc, ISOLATOR blanc wv <u>Plâtre et crépi blanc (farineux, fortement sableux):</u> RUCOPRIMER WP
Dilution	Uniquement à l'eau; au pinceau / rouleau: jusqu'à 5 % au pistolet: jusqu'à 10 % <u>Peinture de fond:</u> 5 - 8% (plâtre / crépi blanc jusqu'à 10%)
Conditions d'applicat.	Pas au-dessous de 5°C; danger de détérioration de film (fissures capillaires!)
Teintage	colorants RUCOTREND AQUA ou colorants PINTASOL jusqu'à 5%
Système de recouvrem.	Directement sur des supports au besoin prétraités: RUCOTOP Plus non-dilué couvre en une seule couche.

Données de sécurité

Symbole de danger	aucun	COV: < 1%	RID/ADR: sans	Code d'élimination: 08 01 12
Directive Decopaint	Aa 30 g/l	COV max. < 1 g/l		
Etiquette Environnementale	Catégorie: B			



RUCO
VERNIS ET COULEURS

Rupf & Co. SA
Fabrique de peintures et vernis
Eichstrasse 42
CH-8152 Glattbrugg

Tél. +41 (0)44 809 69 69
Fax +41 (0)44 809 69 99
info@ruco.ch
www.ruco.ch