

MAT ANTIQUE blanc + coloré

(Peinture pour façades / renforcée de siloxane / sans reflets / à effet fongicide et algicide)

Descriptif général du produit

Définition	Peinture extérieure complètement mate, totalement sans reflets avec une excellente résistance aux intempéries et à capacité de diffusion de vapeur particulièrement élevée. Liant de base: résine acrylique avec additif de résine silicone Pigment: dioxyde de titane (Rutil) + matière de charge (grain micro)
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- donne des surfaces <u>mates rugueuses, totalement sans reflets et complètement mates</u> (grâce aux grains fins, légèrement structurant)- hautement résistant aux intempéries, au farinage et à la lumière- <u>excellent effet hydrofuge</u> (grâce au silicone); très peu salissant- gonflement minimal à l'eau; évite l'absorption d'eau par capillarité- les murs restent bien secs et conservent le pouvoir de l'isolation thermique- excellente adhésion sur les supports minéraux et les anciennes peintures- très bonne perméabilité à la vapeur d'eau (FRD env. 800)- haute élasticité durable (faible tendance à l'encrassement); facile à rénover- applicable facilement et sans raccords; filtré airless- avec film de protection fongicide et algicide (microbiocide encapsulé)
Domaines d'application	Pour des revêtements mates "effet de chaux" et hydrofuges des façades et de maçonnerie, béton, crépi synthétique, ciment d'amiante etc. Spécialement pour monuments à protéger, églises, bâtiment historiques etc. Supports: béton; crépi synthétique, au ciment ou à la chaux, pierre naturelle ou artificielle, fibrociment, vieilles couches de dispersion mates etc.
Présentation de livraison	Teintes: blanc et coloré Degré de brillant: complètement mat (mat "chaux") Consistance: pâteux, filtré airless
Récipients	Seaux en plastique; 5 - 20 kg
Stockage	Un an en emballage d'origine bien fermé; stocker à l'abri du gel.

Indications techniques

Poids spécifique	1,42 g / ml
Extrait sec	65%
Séchage	<u>Sec au toucher et recouvrable</u> après 2 - 3 heures
Rendement	4 - 5 m ² par kg

Résistances et propriétés du film

Données concernant la physique appliquée à la construction	Coefficient d'absorption d'eau: Facteur de résistance à la diffusion: Résistance à la vapeur s_d (m):	w = 0,12 kg / m² h^{0,5} 800 0,12 (150 μm)
Résistance au lavage	excellent (plus de 20'000 coups)	
Résistance aux intempéries	Très bonne (résistant à la lumière, au jaunissement et farinage); imperméable à la pluie battante.	

Indications d'application et d'utilisation

Application	Au pinceau, rouleau ou pistolet (également airless)
Traitement préalable	Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et suffisamment durci. Appliquer un fond pénétrant solidifiant sur les supports farinants et sableux, ainsi que sur les supports fortement ou irrégulièrement absorbants. Fonds minéraux neufs à l'extérieur: toujours traiter avec un fond pénétrant incolore (haute protection contre la humidité, améliore la solidification du fond et l'accrochage de la finition). RUCO fonds pénétrants incolores: HYDROPOL fond pénétrant (renforcé de siloxane / diluable à l'eau) RUCOPOL fond pénétrant à faible odeur (exempt d'aromates) Béton apparent: si nécess. enlever le laitance; appliquer un fond pénétrant Anciennes peintures à la chaux ou aux silicates: bien brosser et solidifier avec le fond pénétrant HYDROPOL ou RUCOPOL Anciens crépis synthétiques / couches de dispersion: nettoyer à haute pression et recouvrir directement avec MAT ANTIQUE; en cas de supports fortement farinants appliquer le fond pénétrant RUCOPOL
Dilution	Si nécessaire avec de l'eau. - Au <u>pinceau ou rouleau</u> max. 2 - 5 % - Au <u>pistolet</u> jusqu'à 10 %
Processus d'application	<u>Deux couches sur les fonds au besoin prétraités:</u> Couche de fond: dilué avec env. 5 %; Couche de finition: jusqu'à 3 %
Teintage	Pâtes de nuance RUCOTREND Aqua ou FACADE (au max. 5%)
Conditions d'application	Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.
Elimination des couches	RUCO Décapant Forte (exempt de chlorure de méthylène)
Nettoyage des outils	Immédiatement avec de l'eau, après séchage seulement avec du diluant nitro/universel V-13, détergent nitro R-40

Données de sécurité

Symbole de danger	aucune	
Classification RID/ADR	sans	
Code d'élimination	08 01 12	
Decopaint:	Ac 40 g/l	COV max. 40 g/l
Biocides:	Contient des agents film protecteur: diuron, pyrithione de zinc, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-one.	